



CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

	Vida útil a 72°	Tiempo de Curado a 72°	Resistencia de Compresión	Cobertura
MP-600 Multipropósito	30 min	2 horas	13.000 psi	18 pies cuadrados a 1/4 pulgada
VS-602 Superficie Vertical	30 min	2 horas	12.500 psi	17 pies cuadrados a 1/4 de pulgada
FP-604 Procesamiento de Alimentos	25 min	3 horas	6.900 psi	14 pies cuadrados a 1/4 de pulgada
UF-606 Ultra Rápido	3-5 min	15 min	4,800 psi	11 pies cuadrados a 1/4 de pulgada
CR-608 Resistente a Químicos	75 min	4.5 horas	8.000 psi	18 pies cuadrados a 1/4 de pulgada

PARA DETALLES O RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS CONTÁCTENOS

(800) 380-9622 | TUUFFINDUSTRIALPRODUCTS.COM